

# G-Flexmatt

## Från Arctic Paper Grycksbo

G-Flexmatt är ett ensidigt bestruket matt papper med excellent körbarhet och tryckbarhet lämpligt för ett brett urval av förpackningsapplikationer, såsom omslagspapper för choklad och kaffe, olika påsar och kassar samt för polymerbeläggning. Papperet är producerat med en mix av jungfrulig långfiber och kortfiber för att ge det en enastående visuell genomslagskraft och en hög styrka.

G-Flexmatt är tillgängligt med FSC® – The mark of responsible forestry. [www.fsc.org](http://www.fsc.org). FSC® C007342 och PEFC™ PEFC/05-33-98 certifiering.



## Tekniska specifikationer

<b>Basinformation:</b>	Ytvikter från 60 till 100 g/m <sup>2</sup>
<b>Yta:</b>	Ensidigt bestruket, matt
<b>Trycktekniker:</b>	Flexo, Offset
<b>Certifikat/Statement:</b>	FSC_C007342, PEFC_053398, ISO 14001, EMAS, ISEGA certificate (food contact), Cradle to Cradle Certified®, ECF, Safety of Toys, Träfritt, ISEGA certificate (food contact)

# G-Flexmatt

Ytvikt (g/m <sup>2</sup> )	60	70	80	90	100
Tjocklek (µm)	62	74	85	96	107
Bulk (tjocklek/ytvikt)	1.03	1.06	1.06	1.07	1.07
Dragstyrka L (ISO 1924-2, kN/m)	4.8	5.0	5.8	6.3	6.3
Dragstyrka T (ISO 1924-2, kN/m)	2.4	2.6	3.2	3.6	3.6
Vithet (CIE)	117	117	117	117	117
Ljushet (ISO 2470/D65 %)	95	95	95	95	95
Ytjämnhet (PPS, µm)	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
Glans (TAPPI T 480: 75°, g.u.)	25	25	25	25	25

Angivna värden är riktvärden och ändringar kan förekomma utan förvarning.